

## Karta techniczna Płyty styropianowe Termo-Koncept EPS 60 Standard Strong

Dokumenty odniesienia:

- PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
- PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności.

Kod oznaczenia wyrobu:

EPS EN 13163 T2-L3-W3-S<sub>0</sub>5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2






## OPIS PRODUKTU

**Termo-Koncept EPS 60 Standard Strong** to wysokiej jakości płyty styropianowe produkowane metodą spieniania polistyrenu. Wyrób ten w szczególnym stopniu przyczynia się do spełnienia jednego z wymagań podstawowych stawianych budynkom w zakresie oszczędności energii i izolacji cieplnej. Płyty styropianowe Termo-Koncept to skuteczne, bezpieczne i trwałe rozwiązanie.

## ZASTOSOWANIE

Izolacja cieplna w budownictwie

- Ocieplanie dachów i podłóg o obciążeniach użytkowych do 1,8 t/m<sup>2</sup>.
- Izolacja termiczna dachów użytkowych i nieużytkowych płaskich i spadzistych.
- Izolacja cieplna podłóg na gruncie lub stropie żelbetowym.
- Izolacja cieplna balkonów i tarasów.
- Podłogi w systemie ogrzewania podłogowego.

	$\lambda_D$ 0,040
	Dach, Podłoga
	Skuteczna izolacja
	Duża wytrzymałość na ściskanie



Nr B.BK.60111.0185.2022  
Ważny do: 13.05.2027

### Deklarowane parametry

Wymiary płyt:		
	Grubość	Płyty standard: 20 - 250 mm Płyty frezowane na zakład: 50 - 250 mm
	Długość	1000 mm
	Szerokość	500 mm
Klasy tolerancji wymiarów:		
	Grubość	T2 ( $\pm 2$ mm)
	Długość	L3 ( $\pm 3$ mm)
	Szerokość	W3 ( $\pm 3$ mm)
	Prostokątność	S <sub>b</sub> 5 ( $\pm 5$ mm / m)
	Płaskość	P10 (10 mm)
Parametry fizyczno-mechaniczne:		
	Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu	CS(10)60 ( $\geq 60$ kPa)
	Poziom wytrzymałości na zginanie	BS 100 ( $\geq 100$ kPa)
	Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych	DS(N)5 ( $\pm 0,5\%$ )
	Klasa stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h)	DS(70,-)2 ( $\leq 2\%$ )
	<b>Współczynnik przewodzenia ciepła</b>	<b><math>\lambda_D \leq 0,040</math> W/(mK)</b>
	Klasa reakcji na ogień	E

### Deklarowany opór cieplny (R<sub>D</sub>)

Grubość nominalna [mm]:	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Deklarowany opór cieplny (R <sub>D</sub> ) [m <sup>2</sup> ·K/W]:	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
Grubość nominalna [mm]:	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Deklarowany opór cieplny (R <sub>D</sub> ) [m <sup>2</sup> ·K/W]:	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
Grubość nominalna [mm]:	210	220	230	240	250					
Deklarowany opór cieplny (R <sub>D</sub> ) [m <sup>2</sup> ·K/W]:	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25					



### Sposób pakowania

Sposób pakowania		Płyty proste		Płyty frezowane	
Grubość [mm]	Liczba płyt w paczce	Powierzchnia krycia Płyty proste [m <sup>2</sup> ]	Objętość paczki Płyty proste [m <sup>3</sup> ]	Powierzchnia krycia Płyty frezowane [m <sup>2</sup> ]	Objętość paczki Płyty frezowane [m <sup>3</sup> ]
20	30	15,0	0,300	-	-
30	20	10,0	0,300	-	-
40	15	7,5	0,300	-	-
50	12	6,0	0,300	5,64	0,282
60	10	5,0	0,300	4,70	0,282
70	8	4,0	0,280	3,76	0,263
80	7	3,5	0,280	3,29	0,263
90	6	3,0	0,270	2,82	0,254
100	6	3,0	0,300	2,82	0,282
110	5	2,5	0,275	2,35	0,259
120	5	2,5	0,300	2,35	0,282
130	4	2,0	0,260	1,88	0,245
140	4	2,0	0,280	1,88	0,263
150	4	2,0	0,300	1,88	0,282
160	3	1,5	0,240	1,41	0,226
170	3	1,5	0,255	1,41	0,240
180	3	1,5	0,270	1,41	0,254
190	3	1,5	0,285	1,41	0,268
200	3	1,5	0,300	1,41	0,282
210	2	1,0	0,210	0,94	0,198
220	2	1,0	0,220	0,94	0,207
230	2	1,0	0,230	0,94	0,216
240	2	1,0	0,240	0,94	0,226
250	2	1,0	0,250	0,94	0,235





## UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

- Montaż płyt styropianowych należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną.
- Do montażu płyt styropianowych należy stosować odpowiednie materiały (klej, łączniki) przeznaczone do kontaktu ze styropianem (EPS), zgodnie z wytycznymi określonymi przez ich producentów.
- Płyty styropianowe nie są odporne na działanie wysokiej temperatury (powyżej 80°C), działanie rozpuszczalników organicznych, smoły, oleju, a w przypadku długotrwałego działania promieni UV wierzchnia warstwa może ulec utlenieniu.
- EPS jest niedrażniący, nietoksyczny i chemicznie obojętny, nie zawiera CFC i HCFC.
- Płyty EPS nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu rozporządzenia REACH.
- Płyty styropianowe należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych podczas transportu, składowania oraz aplikacji.
- W czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C i nie wyższa niż +25°C.
- Podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, nasłonecznienie, silny wiatr).
- Przy zastosowaniu jako podłoga na gruncie należy zastosować warstwę izolacji przeciwwilgociowej (np. papa podkładowa, folia PE).
- Podłoże musi być nośne i czyste. W razie konieczności podłoże należy wyrównać.
- Transport i magazynowanie należy zorganizować w taki sposób, by nie powodować uszkodzeń materiału.
- Praca z EPS nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej.

